

PCT/FR 2004/001202

01 JUL. 2004

REC'D 30 AUG 2004

WIPO

PCT

PA 1182063

THE UNITED STATES OF AMERICA

TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME:

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE

United States Patent and Trademark Office

June 14, 2004

THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED HERETO IS A TRUE COPY FROM
THE RECORDS OF THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK
OFFICE OF THOSE PAPERS OF THE BELOW IDENTIFIED PATENT
APPLICATION THAT MET THE REQUIREMENTS TO BE GRANTED A
FILING DATE UNDER 35 USC 111.

APPLICATION NUMBER: 60/495,726

FILING DATE: August 18, 2003

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

By Authority of the
COMMISSIONER OF PATENTS AND TRADEMARKS



T. Wallace
T. WALLACE
Certifying Officer

PROVISIONAL APPLICATION COVER SHEET

This is a request for filing a PROVISIONAL APPLICATION under 37 CFR 1.53(c).

Docket Number: 05725.6276-00000

Type a plus sign (+) inside this box →

+

INVENTOR(s)/APPLICANT(s)

LAST NAME	FIRST NAME	MIDDLE INITIAL	RESIDENCE (CITY AND EITHER STATE OR FOREIGN COUNTRY)
ILEKTI MONDET TOURNILHAC	Philippe Jean Florence		Paris, FRANCE Aulnay Sous Bois, FRANCE Paris, FRANCE

TITLE OF INVENTION (280 characters max)

UTILISATION DE DERIVES CELLULOSIQUES MODIFIES EN TANT QU'AGENT EPAISSISSANT DE LA PHASE ORGANIQUE D'UNE COMPOSITION DE VERNIS A ONGLES

CORRESPONDENCE ADDRESS

FINNEGAN, HENDERSON, FARABOW, GARRETT & DUNNER, L.L.P.
1300 I Street, N.W.
Washington, D.C. 20005
Telephone No. (202) 408-4000
Customer Number: 22,852

ENCLOSED APPLICATION PARTS (check all that apply)

- ☒ Specification 64 Pages ☐ Small Entity Statement
- ☐ Drawing(s) Sheets ☐ Other (specify)
- Figures

METHOD OF PAYMENT (check one)

- ☒ A check or money order is enclosed to cover the Provisional filing fees
- ☐ The Commissioner is hereby authorized to charge filing fees and credit Deposit Account Number 06-0916.

PROVISIONAL FILING FEE

- ☒ \$160.00
- ☐ \$ 80.00 (small entity)

The invention was made by an agency of the United States Government or under a contract with an agency of the United States Government.

☒ No.

☐ Yes, the name of the U.S. Government agency and the Government contract number are: _____

Respectfully submitted,

SIGNATURE: Thalia V. Warnement

Date: August 18, 2003

TYPED OR PRINTED NAME: Thalia V. Warnement

REGISTRATION NO.: 39,064

☐ Additional inventors are being named on separately numbered sheets attached hereto.

PROVISIONAL APPLICATION FILING ONLY

PATENT APPLICATION SERIAL NO. _____

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
PATENT AND TRADEMARK OFFICE
FEE RECORD SHEET

08/19/2003 SDENB0B1 00000059 60495726
01 FC:1005 160.00 OP

PTO-1556
(5/87)

*U.S. Government Printing Office: 2002 — 489-267/69033

UTILISATION DE DERIVES CELLULOSIQUES MODIFIES EN TANT
QU'AGENT EPAISSISSANT DE LA PHASE ORGANIQUE D'UNE
COMPOSITION DE VERNIS A ONGLES

5

DESCRIPTION

DOMAINE TECHNIQUE

La présente invention a trait à l'utilisation de nouveaux dérivés cellulosiques en tant qu'agents épaississants de la phase organique d'une composition de vernis à ongles, en particulier lorsque ladite phase organique comprend des solvants esters.

La présente invention a trait également à des compositions de vernis à ongles comprenant certains de ces dérivés cellulosiques.

15 ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE

Dans les compositions de vernis à ongles, il est courant d'utiliser des agents épaississants, en vue d'épaissir la phase organique de ces compositions. L'épaississement de la phase organique permet notamment d'améliorer la suspension des pigments présents dans cette phase, tels que les pigments de dioxyde de titane et d'éviter la sédimentation de ceux-ci lors d'un stockage. L'épaississement de la phase organique facilite également la prise de la composition hors de son conditionnement et la répartition de ladite composition sur la zone à traiter.

Pour épaissir les compositions de vernis à ongles, il est utilisé couramment des argiles telles que des bentones. Les bentones sont des particules d'argile, plus particulièrement des particules

d'hectorite modifiées en surface par des chlorures d'alkyle ammonium quaternaire. Toutefois, bien qu'elles apportent aux compositions dans lesquelles elles sont incorporées un caractère rhéofluidifiant et un
5 comportement thixotrope satisfaisants, les bentones sont toutefois difficiles à mettre en œuvre et nécessitent notamment une étape de mise en dispersion. Cette étape de mise en dispersion nécessite beaucoup d'énergie mécanique pour mouiller et pour désagglomérer
10 les particules de la bentone, afin d'obtenir un gel homogène contenant un minimum de défauts. En outre, la présence de bentones dans des compositions filmogènes, telles que les vernis à ongles, modifie les propriétés du film obtenu après l'application de la composition,
15 et contribue notamment à diminuer la résistance aux chocs du film et à augmenter l'écaillage dudit film. Enfin, le fait que les bentones se présentent sous forme de particules de tailles de l'ordre du micron, engendre une matification du film formé et ainsi une
20 perte de brillance importance de ce film.

Il serait donc souhaitable de disposer de nouveaux agents épaississants ne présentant pas les inconvénients susmentionnés et en particulier ne contribuant pas à amenuiser la brillance et la
25 résistance du film déposé.

Ainsi, les auteurs ont découvert, de façon surprenante, qu'en incorporant dans une composition de vernis à ongles, certains dérivés de cellulose particuliers, il était possible d'obtenir une
30 composition, qui présente d'excellentes propriétés rhéofluidifiantes et thixotropiques, une viscosité en

absence de cisaillement suffisamment forte pour éviter la sédimentation des sédiments contenus dans cette composition, et qui, après application, donne des films ne présentant plus la matité inhérente aux films
 5 obtenus à partir de compositions comprenant des argiles en tant qu'agents épaississants.

Ainsi, l'invention a pour objet l'utilisation en tant qu'agent épaississant de la phase organique d'une composition de vernis à ongles de
 10 dérivés cellulosiques choisis parmi les nitrocelluloses, les esters de cellulose, lesdits dérivés comportant des fonctions hydroxyles libres remplacées, en tout ou partie, par des radicaux de formule -OYR, dans laquelle :

- 15 - R représente un groupe choisi parmi :
- a) les groupes hydrocarbonés à chaînes linéaires ou ramifiées, saturés ou insaturés, ou cycliques, saturés ou insaturés, lesdits groupes pouvant comporter dans leurs chaînes un
 - 20 ou plusieurs groupes aromatiques et/ou un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O, N, P, Si, S ;
 - b) les groupes fluoro- ou perfluoroalkyles ;
 - c) les groupes de nature polymérique choisis parmi les polyoléfines, les polydiènes, les polycondensats ;
 - 25 d) les groupes organosiloxanes ou polyorganosiloxanes ;
 - e) les groupes mésogènes

lesdits groupes répondant à la définition a), b), c),
 d) ou e) pouvant comporter au moins un groupement apte
 30 à établir une liaison hydrogène,

- Y représente une liaison simple ou un groupe de liaison divalent.

La présente invention a également pour
5 objet une composition de vernis à ongles comprenant une phase organique à base d'au moins un solvant organique et comprenant au moins un dérivé cellulosique comprenant des fonctions hydroxyles remplacées en tout ou partie par des radicaux de formule -OYR, dans
10 laquelle :

- R représente un groupe choisi parmi :

a) les groupes hydrocarbonés à chaînes linéaires ou ramifiées, saturés ou insaturés, ou cycliques, saturés ou insaturés,

15 lesdits groupes pouvant comporter dans leurs chaînes un ou plusieurs groupes aromatiques et/ou un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O, N, P, Si, S ;

b) les groupes fluoro- ou perfluoroalkyles ;

c) les groupes de nature polymérique choisis parmi les
20 polyoléfines, les polydiènes, les polycondensats ;

d) les groupes organosiloxanes ou polyorganosiloxanes ;

e) les groupes mésogènes;

lesdits groupes répondant à la définition a), b), c),

25 d) ou e) pouvant comporter au moins un groupement apte à établir une liaison hydrogène,

- Y représente une liaison simple ou un groupe de liaison divalent,

ledit dérivé cellulosique étant un ester de cellulose lorsque R répond à la définition a), c) et d), un ester
30 de cellulose ou une nitrocellulose lorsque R répond à la définition b), e).

On précise que, par liaison simple, on entend, dans ce qui précède et ce qui suit, une liaison covalente simple formant un pont entre l'oxygène et le groupe R. Dans ce cas, le groupe -OYR correspond à un
5 groupe -OR.

On précise que, par groupe de liaison divalent, on entend, dans ce qui précède et ce qui suit, un groupe organique espaceur formant pont entre l'atome d'oxygène et le groupe R, lesdits groupes de
10 liaison pouvant être choisi parmi les groupes $-(C=O)-$, $-(C=O)O-$, $-SO_2-$, $-CO-NH-$ ou $-CO-NR'-$, $-Si(R_3)_2-$, les R_3 identiques ou différents, étant un groupe hydrocarboné, linéaire ou ramifié comportant de 1 à 500 atomes de carbone, ou cyclique comportant de 3 à 500 atomes de
15 carbone, ledit groupe étant saturée ou insaturée et pouvant comporter un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O, N, S, Si et/ou P et R' désignant un radical alkyle en C1 à C4. De préférence, R_3 représente un groupe alkyle comprenant de 1 à 10 atomes de carbone.

On précise que, par nitrocellulose, on entend, dans ce qui précède et ce qui suit, un polymère constitué par un enchaînement en α (1-4) de cycles anhydroglucose nitrés en partie obtenu par
estérification d'une partie des fonctions hydroxyles
25 libres d'une cellulose, par exemple, par action de l'acide nitrique en présence d'acide sulfurique.

On précise que, par 'ester de cellulose', on entend, dans ce qui précède et ce qui suit, un polymère constitué par un enchaînement en α (1-4) de
30 cycles anhydroglucose estérifiés en partie, l'estérification étant obtenue par réaction d'une

partie des fonctions hydroxyles libres desdits cycles avec un acide carboxylique ou un dérivé d'acide carboxylique (chlorure d'acide, anhydride d'acide). Avantageusement, les esters de cellulose peuvent être
5 des acétates, des propionates, des butyrates, des isobutyrate, des phtalates, des acétobutyrate, des acétopropionates de cellulose.

De préférence, la phase organique de la composition de vernis selon l'invention, comprend au
10 moins un solvant ester, de préférence un solvant ester comprenant de 3 à 8 atomes de carbone, en particulier les esters à chaîne courte (ayant de 3 à 8 atomes de carbone au total) tels que l'acétate d'éthyle, l'acétate de méthyle, l'acétate de propyle, l'acétate
15 de n-butyle, l'acétate d'isobutyle, l'acétate d'isopentyle et leurs mélanges.

L'intérêt des dérivés de cellulose utilisés dans le cadre de l'invention réside dans le fait qu'ils présentent une excellente solubilité dans la phase
20 organique des compositions de vernis à ongle (du fait de la présence de groupes nitro- ou ester) telle que définie précédemment et qu'ils produisent, grâce aux groupes R susmentionnés, un épaissement de ladite phase organique desdites compositions de vernis à
25 ongles et empêchent ainsi une sédimentation des pigments contenus dans les compositions de vernis à ongles de l'invention. De plus, de tels dérivés engendrent, après application sur un substrat kératinique de la composition les contenant, des films
30 brillants et résistants notamment à l'écaillage.

Selon l'invention, les groupes R peuvent être des groupes répondant à la définition a) donnée ci-dessus, à savoir ils peuvent être un groupe hydrocarboné, saturé ou insaturé, à chaîne linéaire ou ramifiée, pouvant comporter dans sa chaîne un ou plusieurs groupes aromatiques et/ou un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O, N, P, Si, S, ou peuvent être des groupes hydrocarbonés, saturés ou insaturés, cycliques. On précise que ces groupes sont de nature non polymérique, c'est-à-dire qu'ils ne résultent pas de la polymérisation ou polycondensation d'un ou plusieurs monomères.

Des groupes appropriés particulièrement avantageux répondant à cette définition peuvent être des groupes alkyles linéaires ou ramifiés comportant de 1 à 50 atomes de carbone, de préférence de 8 à 50 atomes de carbone, et comportant éventuellement un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O, N, P, Si, S.

Des groupes appropriés peuvent être également des groupes cycloalkyles (mono-ou polycycliques) comportant de 3 à 50 atomes de carbone.

Selon l'invention, les groupes R peuvent être des groupes fluoro- ou perfluoroalkyles (définition b)), c'est-à-dire des groupes alkyles, dont tous ou partie (tous lorsque le groupe est perfluoro) des atomes d'hydrogène sont substitués par des atomes de fluor. De préférence, ces groupes fluoro- ou perfluoroalkyles comprennent de 6 à 50 atomes de carbone.

Selon l'invention, les groupes R peuvent être également des groupes de nature polymérique

choisis parmi les polyoléfines, les polydiènes, les polycondensats (définition c)).

Des polyoléfines appropriées peuvent être du polyéthylène, comprenant, avantageusement, de 10 à
5 500 motifs $-CH_2-$, des copolymères choisis parmi les copolymères suivants :

- les copolymères (éthylène/propylène) ;
- les copolymères (éthylène/butène) ;
- les copolymères (éthylène/hexène) ;
- 10 - les copolymères (éthylène/octène).

Des exemples de polydiènes sont les polybutadiènes, le polyisoprène, de préférence hydrogénés.

Selon l'invention, les polycondensats
15 peuvent être des polyester, des polyamides, des polyesteramides, des polyuréthannes, des polycarbonates, des polyurées, des copolymères (urée/uréthane), des polyéthers.

A titre d'exemples de polyester, on peut
20 citer ceux issus de la polyesterification entre des diols tels que l'éthylène glycol, le propylène glycol, le diéthylène glycol, le néopentyl glycol, le 1,4-butanediol, le furanne diméthanol, le cyclohexane diméthanol, le glycérol, le triméthylolpropane, le
25 pentaérythritol et leurs mélanges, avec des acides polycarboxyliques, en particulier des acides carboxyliques et leurs dérivés esters en C_1-C_4 , par exemple, l'acide succinique, glutarique et adipique ou leurs esters de diméthyle, l'anhydride phtalique ou le
30 téréphtalate de diméthyle ou avec des lactones, par exemple la caprolactone.

A titre d'exemples de polyesteramides, on peut citer ceux obtenus par ajout d'ainoalcools tels que l'éthanolamine dans des mélanges de polyestérification, tels que ceux mentionnés ci-dessus.

5 A titre d'exemples de polycarbonates, on peut citer ceux obtenus par réaction de diols tels que le 1,3-propanediol, le 1,4-butanediol, le 1,8-hexanediol, le diéthylèneglycol, le tétraéthylèneglycol avec des carbonatés de diaryle, de diacycle, ou
10 aliphatiques par exemple le carbonate de diphényle, ou avec du phosgène.


A titre d'exemples de polyamides, on peut citer ceux obtenus par condensation entre un diacide carboxylique (ou dérivé ester en C₁-C₄) aliphatique,
15 cycloaliphatique ou aromatique en C₃-C₅₀ et une diamine en C₂-C₅₀ aliphatique, linéaire ou ramifiée, cycloaliphatique ou aromatique, les diacides pouvant être choisis parmi les diacides mentionnés ci-dessus avec en plus les acides gras dimères (provenant de la
20 condensation entre deux molécules de mono acides gras insaturés), les diamines pouvant être choisies parmi l'éthylènediamine, le 1,2-diaminopropane, le 1,3-diaminopropane, le 1,4-diaminobutane, le 1,2-diamino-2-méthylpropane, le 1,6-diaminohexane, le 1,10-
25 diaminodécane, l'isophoronediamine, l'adamantanediamine, la 2,6-diaminopyridine.

A titre d'exemples de polyuréthannes, polyurées et polyurées-uréthannes, on peut citer ceux obtenus par polyaddition entre des diisocyanates
30 aliphatiques, cycloaliphatiques et/ou aromatiques de C₄-C₁₀₀, de préférence C₄-C₃₀ tels que l'hexaméthylène

diisocyanate, l'isophorone diisocyanate, le toluène diisocyanate, le diphénylméthane diisocyanate et des diols tels que définis ci-dessus, ou des diamines telles que définies ci-dessus, ou des mélanges
 5 diols/diamines.

A titre d'exemples de polyéthers, on peut citer les copolymères entre oxyéthylène et oxypropylène, le polytétraméthylèneoxyde.

Les groupes R peuvent être également des
 10 groupes organosiloxanes ou polyorganosiloxanes (définition d)). De tels groupes peuvent répondre à la formule suivante :




dans laquelle :

15 les Ra, Rb et Rc, identiques ou différents représentent une chaîne alkyle linéaire ou ramifiée, comportant de 1 à 20 atomes de carbone, un phényle ou une chaîne perfluoroalkyle comportant de 3 à 20 atomes de carbone et p étant un entier allant de 0 à 500.

20 Enfin, les groupes R peuvent représenter des groupes mésogènes, c'est-à-dire des groupes aptes à donner des phases cristaux liquides.

Parmi les groupes mésogènes répondant à la définition donnée ci-dessus susceptibles de donner des
 25 phases cristaux liquides provoquant la gélification, on peut citer des groupes alkylaryles, alkylcycloalkyles, alcoxyaryles, alcoxycycloalkyles.

Avantageusement, de tels groupes répondant à la définition donnée ci-dessus peuvent répondre aux
 30 formules suivantes :




avec q étant un entier allant de 1 à 10.

5 Parmi les groupes mésogènes répondant à la définition donnée ci-dessus susceptibles de convenir, on peut citer avantageusement les groupes représentés par la formule générale suivante :

-E-F-E-G,

dans laquelle :

- 10 - les E, identiques ou différents, sont des groupes divalents aromatiques tels que :



avec q représentant un entier allant de 1 à 10 ;


- 15 - F est un groupe divalent insaturé et non cyclique ou une liaison simple tel que :

-C=C-, -N=N-, -CH=N-, -CO-O-

- G représente un groupe terminal de formules suivantes:

- 5 -O-Ru, -CO-Ru, -CN, -COOH, $-(CH_2)_q$ -Ru
avec Ru représentant un groupe alkyle linéaire ou ramifié comportant de 1 à 10 atomes de carbone et q représentant un entier allant de 1 à 10.


Des groupes particuliers répondant à cette définition sont les groupes de formules suivantes :



10


Parmi les groupes mésogènes susceptibles de convenir, on peut citer également les dérivés de l'acide parahydroxybenzoïque répondant à l'une des formules suivantes :

15



avec q ayant la même définition que celle donnée précédemment.

- 5 Enfin, on peut citer comme groupe mésogène avantageux, des groupes dérivés du cholestérol tel que celui représenté par la formule suivante :




- 10 la liaison avec Y ou O (lorsque Y représente une liaison simple) se faisant au niveau de la liaison interrompue par l'accolade.

- 15 Avantageusement, les groupes répondant aux définitions a), b), c), d) et e) peuvent être porteurs d'un ou plusieurs groupements aptes à établir une liaison hydrogène.


On précise que, par groupement apte à établir une liaison hydrogène, on entend un groupement comportant soit un atome d'hydrogène lié à un atome électronégatif, soit un atome électronégatif. Lorsque
 5 le groupement comporte un atome d'hydrogène lié à un atome électronégatif, l'atome d'hydrogène peut interagir avec un autre atome électronégatif porté, par exemple par une autre molécule, telle que la kératine de l'ongle, pour former une liaison hydrogène. Lorsque
 10 le groupement comporte un atome électronégatif, l'atome électronégatif peut interagir avec un atome d'hydrogène lié à un atome électronégatif porté, par exemple par une autre molécule, telle que la kératine de l'ongle, pour former une liaison hydrogène.

15 Avantageusement, ces groupements aptes à établir une liaison hydrogène peuvent être des groupes choisis parmi les groupes suivants :


- hydroxyle -OH ;
- acide carboxylique -COOH ;
- 20 - amino -NR₁R₂ avec R₁ et R₂, identiques ou différents ;
- pyridino de formule :




- pyrimidino de formule :



- 25 - oxazolino répondant à l'une des formules suivantes :



- amido de formules -NH-CO-R' ou -CO-NH-R_1 ;
 - pyrrolidono répondant à l'une des formules
 5 suivantes :



- carbamoyl de formules -O-CO-NH-R' ou -NH-CO-O-R' ;
 - thiocarbamoyl de formules -O-CS-NHR_1 ou -NH-CS-O-R' ;
 10 - carbonato -O-CO-O-R' ;
 - uréyl $\text{-NR}_1\text{-CO-N(R}_1)_2$, les R_1 étant identiques ou différents ;
 - thiouréyl $\text{-NR}_1\text{-CS-N(R}_1)_2$, les R_1 étant identiques ou différents ;
 15 - oxamido $\text{-NR}_1\text{-CO-CO-N(R}_1)_2$ avec les R_1 identiques ou différents ;
 - guanidino $\text{-NH-C(=NH)-N(R}_1)_2$ avec les R_1 identiques ou différents ;
 - biguanidino $\text{-NH-C(=NH)-NH-C(=NH)-N(R}_1)_2$ avec les R_1
 20 identiques ou différents ;
 - sulfonamido $\text{-NR}_1\text{-S(=O)}_2\text{-R'}$,
 avec R_1 et R_2 représentant H ou un groupe alkyle
 comprenant de 1 à 4 atomes de carbone, R' représentant

un radical alkyle comprenant de 1 à 4 atomes de carbone.

Il est entendu que des groupements sont portés par la chaîne R soit en bout de chaîne soit
5 latéralement à ladite chaîne.


Des dérivés porteurs d'au moins un groupement apte à établir une liaison hydrogène sont particulièrement avantageux, car ils apportent aux compositions de vernis à ongles les contenant des
10 propriétés adhérentes très élevées, grâce à l'aptitude de ces groupements à établir une liaison hydrogène, par exemple, avec la kératine de l'ongle.

Comme cela a été mentionné plus haut, les
15 groupes R greffés sur les fonctions hydroxyles des dérivés de cellulose, confèrent à ces dérivés des propriétés épaississantes, en particulier lorsque ces dérivés sont incorporés dans des compositions de vernis à ongles comprenant une phase organique, en particulier
20 une phase organique à base de solvant(s) ester(s).

Le mécanisme responsable de l'effet épaississant varie selon la nature des groupes R greffés sur les dérivés de cellulose.

Ainsi, un premier mécanisme peut consister
25 en une séparation de phase entre les groupes R et le squelette des dérivés de cellulose. La séparation de phase est due à une incompatibilité (insolubilité) entre le squelette des dérivés cellulosiques porteurs des groupes esters ou nitrates (plutôt polaires) et les
30 groupes R latéraux (très apolaires dans le cas des organosiloxanes) (les groupes latéraux greffés sont à

la fois incompatibles avec le squelette des dérivés
cellulosiques et avec le solvant). Ce mécanisme se
rencontre dans le cas où R représente un groupe
organosiloxane ou polyorganosiloxane, telles que ceux
5 de formules suivantes :



dans laquelle :

les Ra, Rb et Rc, identiques ou différents représentent
10 une chaîne alkyle linéaire ou ramifiée, comportant de 1
à 20 atomes de carbone, un phényle ou une chaîne
perfluoroalkyle comportant de 3 à 20 atomes de carbone
et p étant un entier allant de 0 à 500.


15 Un second mécanisme responsable de l'effet
épaississant des dérivés de cellulose peut consister en
une cristallisation des groupements portés par R en
présence, par exemple, des solvants esters de la phase
organique des compositions de vernis à ongles.

20 Un tel mécanisme peut être le cas :

- des greffons polyoléfines, tels que le polyéthylène,
les copolymères (éthylène/propylène),
(éthylène/butène), (éthylène/héxène),
(éthylène/octène) ;
- 25 - les groupes perfluoroalkyles linéaires comportant de
6 à 30 atomes de carbone ;
- les greffons polyesters, tels que les polyesters
aliphatiques comme le polycaprolactone de formule
-[(CH₂)₅-C(=O)-O-]_r-R_d avec r étant un entier allant de
30 10 à 500 et R_d représentant un groupe alkyle linéaire

ou ramifié, comportant de 1 à 20 atomes de carbone, ou cyclique, comportant de 3 à 20 atomes de carbone ;

ou les polyesters aromatiques telles que le
 5 polyéthylènetéréphtalate et le polybutylènetéréphtalate
 de formules :



10 avec Rd répondant à la même définition que celle donnée
 précédemment.

Un autre mécanisme responsable de l'effet
 épaississant des dérivés de cellulose réside dans la
 15 création d'interactions hydrogène entre les groupements
 portés par R, lesdites interactions pouvant avoir au
 sein d'une même molécule (« interactions
 intramoléculaires ») ou entre des molécules différentes
 (« interactions intermoléculaires »), ou de manière
 20 similaire dans la création d'interactions acide-base au
 sens de Lewis. Un tel mécanisme est le cas des groupes
 R porteurs de groupements aptes à établir des liaisons
 hydrogène et des groupes R polymères tels que
 polyamides, polyuréthanes et polyurées.

25


Enfin, un mécanisme responsable de l'effet épaississant des dérivés de cellulose peut résider en une organisation de type 'cristaux liquides' des groupes R greffés appropriés. Ceci est le cas, lorsque
 5 les groupes R représentent des groupes mésogènes, plus particulièrement des groupes mésogènes thermotropes de type smectique ou nématique, c'est-à-dire qu'ils vont se disposer sous formes de feuillets (« smectique ») ou de fils (« nématique »), qui vont ponter les molécules
 10 cellulosiques et piéger les solvants, en particulier, esters de la phase organique de compositions de vernis à ongles dans un réseau tridimensionnel.

Des groupes R appropriés peuvent être des groupes de formule générale :

15 -E-F-E-G,

dans laquelle :

- les E, identiques ou différents, sont des groupes divalents aromatiques tels que :



20

avec q représentant un entier allant de 1 à 10 ;


- F est un groupe divalent insaturé et non cyclique ou une liaison simple tel que :

25 -C=C-, -N=N-, -CH=N-, -CO-O-



- G représente un groupe terminal de formules suivantes:

- 5 -O-Ru, -CO-Ru, -CN, -COOH, $-(CH_2)_q$ -Ru
avec Ru représentant un groupe alkyle linéaire ou ramifié comportant de 1 à 10 atomes de carbone et q représentant un entier allant de 1 à 10.

Des groupes particuliers répondant à cette
10 définition sont les groupes de formules suivantes :




Des groupes R concernés par ce type de mécanisme peuvent être également des groupes dérivés de
15 l'acide parahydroxybenzoïque répondant à l'une des formules suivantes :




Des groupes R concernés par ce type de mécanisme peuvent être également des dérivés du cholestérol tel que le groupe de formule suivante :

5



Enfin, des groupes R concernés par ce type de mécanisme peuvent des groupes répondant aux formules suivantes :

10



avec q étant un entier allant de 1 à 10.

Comme cela a été indiqué précédemment, les dérivés de cellulose modifiée décrits précédemment sont des agents épaississants de la phase organique de compositions de vernis à ongles, plus particulièrement lorsque celle-ci comprend des solvants esters. Ces dérivés peuvent également, en plus de leur fonction épaississante, assurer une fonction de filmogène aux compositions de vernis à ongles dans lesquelles ils sont incorporés, étant entendu que les dérivés susmentionnés seront incorporés en plus grande quantité lorsqu'ils seront destinés à assurer en plus de la fonction épaississante une fonction filmogène.

Le ou les dérivés de cellulose modifiés conformes à l'invention peuvent représenter de 0,1 à 60%, de préférence de 0,5 à 40% et mieux encore de 1 à 30% en poids par rapport au poids total de la composition de vernis à ongles.

De préférence, lorsque que les dérivés de cellulose modifiés sont utilisés à la fois en tant qu'épaississants et en tant que filmogènes, la teneur de ces dérivés dans la composition de vernis à ongles va de 10 à 40 %, de préférence de 20 à 35% en poids par rapport au poids total de la composition.

De préférence, lorsque que les dérivés de cellulose modifiés sont utilisés uniquement en tant qu'épaississants, la teneur de ces dérivés dans la composition de vernis à ongles va de 0,1 à 20 %, de préférence de 1 à 10% en poids par rapport au poids total de la composition.

Les compositions de vernis à ongles, dans lesquelles les dérivés de cellulose décrits précédemment sont incorporés, peuvent être employées comme base pour vernis, comme produit de maquillage des ongles, comme composition de finition, encore appelée "top-coat" en terminologie anglo-saxonne, à appliquer sur le produit de maquillage des ongles ou bien encore comme produit de soin cosmétique des ongles. Ces compositions peuvent s'appliquer sur les ongles d'êtres humains ou bien encore sur des faux ongles.

Les compositions de vernis à ongles, dans lesquelles sont incorporés les dérivés de cellulose de l'invention, peuvent comprendre en plus de solvants esters, un ou plusieurs solvants choisis parmi :

- les cétones liquides à température ambiante tels que méthyléthylcétone, méthylisobutylcétone, diisobutylcétone, l'isophorone, la cyclohexanone, l'acétone ;
- les alcools liquides à température ambiante tels que l'éthanol, l'isopropanol, le diacétone alcool, le 2-butoxyéthanol, le cyclohexanol ;
- les glycols liquides à température ambiante tels que l'éthylène glycol, le propylène glycol, le pentylène glycol, le glycérol ;
- les éthers de propylène glycol liquides à température ambiante tels que le monométhyléther de propylène glycol, l'acétate de monométhyl éther de propylène glycol, le mono n-butyl éther de dipropylène glycol ;
- les esters à chaîne courte (ayant de 3 à 8 atomes de carbone au total) tels que l'acétate d'éthyle,

- l'acétate de méthyle, l'acétate de propyle, l'acétate de n-butyle, l'acétate d'isopentyle ;
- les éthers liquides à température ambiante tels que le diéthyléther, le diméthyléther ou le dichlorodiéthyléther ;
 - les alcanes liquides à température ambiante tels que le décane, l'heptane, le dodécane, le cyclohexane ;
 - les composés cycliques aromatiques liquides à température ambiante tels que le toluène et le xylène ;
- et leurs mélanges.

La teneur en solvant(s) organique(s) (solvant ester et/ou solvant additionnel) de la composition de vernis à ongles peut aller de 20 à 90%, de préférence de 30 à 80% et mieux encore de 40 à 70% en poids par rapport au poids total de la composition.

La composition à phase organique peut comprendre en outre de l'eau, notamment en une teneur allant de 0,1 à 10% en poids, par rapport au poids total de la composition, de préférence, moins de 2 % d'eau en poids.

La composition peut comprendre également un ou plusieurs additifs choisis parmi les agents filmogènes, les agents plastifiants, les matières colorantes telles que les pigments, les nacres, les paillettes, les agents épaississants autres que les dérivés cellulosiques de l'invention, les agents d'étalement, les agents mouillants, les agents dispersants, les anti-mousses, les conservateurs, les

filtres UV, les actifs, les tensioactifs, les cires, les agents hydratants, les parfums, les neutralisants, les stabilisants, les antioxydants.

Ainsi, la composition peut comprendre un polymère filmogène additionnel qui peut être choisi parmi les nitrocelluloses, les esters de cellulose, les polymères radicalaires, les polycondensats et les polymères d'origine naturelle et leurs mélanges.

Le polymère filmogène additionnel peut être choisi notamment dans le groupe formé par les polymères vinyliques, les polyuréthannes, les polyesters, les résines alkydes, les résines époxyesters, les nitrocelluloses, les esters de cellulose, tels que les acétates, les propionates, les butyrates, les isobutyrate, les acétopropionates, les acétobutyrate de cellulose, les résines résultant de la condensation de formaldéhyde avec une arylsulfonamide, et leurs mélanges.

Le polymère filmogène additionnel peut être présent en une teneur allant de 0,1 % à 40 % en poids, par rapport au poids total de la composition, et de préférence allant de 1 % à 35 % en poids.

La composition peut comprendre, en outre, au moins un agent plastifiant. En particulier, on peut citer, seuls ou en mélange, les plastifiants usuels, tels que :

- les glycols et leurs dérivés tels que le diéthylène glycol éthyléther, le diéthylène glycol méthyléther, le diéthylène glycol butyléther ou encore le diéthylène glycol hexyléther, l'éthylène glycol

éthyléther, l'éthylène glycol butyléther, l'éthylène glycol hexyléther;

- les esters de glycérol,
- les dérivés de propylène glycol et en particulier le
 5 propylène glycol phényléther, le propylène glycol
 diacétate, le dipropylène glycol butyléther, le
 tripropylène glycol butyléther, le propylène glycol
 méthyléther, le dipropylène glycol éthyléther, le
 tripropylène glycol méthyléther et le diéthylène
 10 glycol méthyléther, le propylène glycol butyléther,
- des esters d'acides notamment carboxyliques, tels que
 des citrates, des phtalates, des adipates, des
 carbonates, des tartrates, des phosphates, des
 sébaçates,
- 15 - des dérivés oxyéthylénés tels que les huiles
 oxyéthylénées, notamment les huiles végétales telles
 que l'huile de ricin;
- leurs mélanges.

La quantité de plastifiant peut être
 20 choisie par l'homme du métier sur base de ses
 connaissances générales, de manière à obtenir une
 composition ayant des propriétés cosmétiquement
 acceptables. La teneur en plastifiant peut par exemple
 aller de 0,1 % à 15 % en poids, par rapport au poids
 25 total de la composition, et de préférence de 0,5 % à
 10 % en poids.

La composition peut comprendre une matière
 colorante qui peut être choisie parmi les composés
 pulvérulents et/ou les colorants solubles dans le
 30 milieu de la composition. La matière colorante peut
 être présente en une teneur allant de 0,001 % à 10 % en

poids, par rapport au poids total de la composition. Les composés pulvérulents peuvent être choisis parmi les pigments et/ou les nacres et/ou les paillettes habituellement utilisés dans les vernis à ongles.

5 Les pigments peuvent être blancs ou colorés, minéraux et/ou organiques. On peut citer, parmi les pigments minéraux, le dioxyde de titane, éventuellement traité en surface, les oxydes de zirconium ou de cérium, ainsi que les oxydes de fer ou
10 de chrome, le violet de manganèse, le bleu outremer, l'hydrate de chrome et le bleu ferrique, les pigments métalliques comme l'aluminium ou le bronze. Parmi les pigments organiques, on peut citer le noir de carbone, les pigments de type D & C, et les laques à base de
15 carmin de cochenille, de baryum, strontium, calcium, aluminium, la guanine.

Les pigments nacrés peuvent être choisis parmi les pigments nacrés blancs tels que le mica recouvert de titane, ou d'oxychlorure de bismuth, les
20 pigments nacrés colorés tels que le mica titane avec des oxydes de fer, le mica titane avec notamment du bleu ferrique ou de l'oxyde de chrome, le mica titane avec un pigment organique du type précité ainsi que les pigments nacrés à base d'oxychlorure de bismuth.

25 Les paillettes peuvent être choisies parmi celles en résine acrylique, polyester, polyéthylène téréphtalate, en aluminium.

Les colorants sont par exemple le rouge Soudan, le DC Red 17, le DC Green 6, le β -carotène,
30 l'huile de soja, le brun Soudan, le DC Yellow, 11, le DC Violet 2, le DC orange 5, le jaune quinoléine.

La composition selon l'invention peut en outre comprendre tout additif connu de l'homme du métier comme étant susceptible d'être incorporé dans une telle composition, tels que les agents
5 épaississants, les agents d'étalement, les agents mouillants, les agents dispersants, les anti-mousses, les conservateurs, les filtres UV, les actifs, les tensioactifs, les cires, les agents hydratants, les parfums, les neutralisants, les stabilisants, les
10 antioxydants. Bien entendu, l'homme du métier veillera à choisir ce ou ces éventuels composés complémentaires, et/ou leur quantité, de manière telle que les propriétés avantageuses de la composition pour l'utilisation selon l'invention ne soient pas, ou
15 substantiellement pas, altérées par l'adjonction envisagée.

Les dérivés de cellulose utilisés comme agents épaississants selon l'invention peuvent être des
20 dérivés disponibles dans le commerce mais peuvent être également préparés par différents procédés à la portée de l'homme du métier et, en particulier selon les deux grandes voies de synthèse suivantes :

- soit on part de celluloses déjà modifiées
25 par des groupes nitro ou des groupes esters, et l'on fait réagir sur ces celluloses ainsi modifiées des réactifs appropriés pour greffer sur les fonctions hydroxyles libres des groupes 'épaississants' de formule -Y-R telle que définie précédemment (nommé à
30 la suite de cette description Voie A) ;

- soit on part de celluloses déjà modifiées par des groupes -Y-R tels que définis précédemment et l'on fait réagir sur ces celluloses ainsi modifiées des réactifs adéquats pour obtenir la nitration ou
5 l'estérification d'au moins une partie des fonctions hydroxyles libres (nommé voie B).

La voie préférentielle de synthèse des dérivés cellulosiques de l'invention est la voie A.
10 Seule cette voie fera l'objet d'une description détaillée dans la présente demande.

Selon cette voie de synthèse, les celluloses de départ peuvent être des nitrocelluloses ou des esters de celluloses comportant un certain
15 nombre de fonctions OH libres sur lesquelles vont réagir des réactifs appropriés pour donner des groupes -O-Y-R.

Les nitrocelluloses de départ utilisées pour introduire les chaînes hydrocarbonées peuvent être
20 des nitrocelluloses filmogènes utilisées habituellement dans les encres, peintures et formulations de vernis à ongles. Ces nitrocelluloses sont préparées industriellement par estérification de la cellulose par un mélange d'acide nitrique et d'acide sulfurique, ce
25 dernier jouant le rôle de déshydratant et déplaçant l'équilibre d'estérification. Elles constituent ainsi des nitrates de cellulose, désignés communément sous l'appellation de nitrocellulose.

De préférence, les nitrocelluloses de
30 départ présentent un pourcentage d'azote de 10 à 13,5% en poids (une cellulose intégralement nitrée ayant un

pourcentage d'azote de 14,14 %), ce qui correspond sensiblement à un taux de nitration de 1,7 à 2,5 groupes hydroxyles estérifiés par cycle anhydroglucose sur les 3 groupes -OH du cycle initialement disponibles pour la nitration. En d'autres termes, il reste entre 1 et 0,75 groupe -OH libre, pour le greffage de chaînes hydrocarbonées R, par cycle anhydroglucose de la nitrocellulose.

En ce qui concerne le poids moléculaire des nitrocelluloses de départ, celui-ci est exprimé généralement par la mesure de la viscosité (par chute de bille) d'une solution du polymère (ou collodion) dans un mélange de solvants à un % de polymère donné, ledit pourcentage de polymère étant généralement de 12 à 25 %. En général, le mélange de solvants utilisé pour la caractérisation est constitué de 25 % d'éthanol à 95 % dénaturé, 20 % d'acétate d'éthyle et 55 % de toluène, les pourcentages étant exprimés en poids par rapport au mélange de solvants.

De préférence, les nitrocelluloses de départ, utilisées pour préparer les nitrocelluloses modifiées selon l'invention, ont des viscosités de chute de bille allant de (1/16) à 1000 secondes, de préférence de (1/4) à 200 secondes, pour une concentration en polymère de 12,2 % dans le mélange de solvants cité ci-dessus.

Du point de vue du conditionnement, les nitrocelluloses de départ, sont généralement, du fait de leur caractère inflammable et de leur pouvoir explosif, présentées :

- soit sous forme mouillée avec, par exemple, 35 % d'alcool (éthanol, isopropanol) ;
- soit en solution, dans un solvant dépourvu d'hydrogène labile;
- 5 - soit sous forme de 'chips', c'est-à-dire de mélange comprenant, par exemple, 80 % du polymère et 20 % d'un plastifiant, tel que le dibutylphtalate.

Compte tenu des dangers de manipulation de
10 la nitrocellulose de départ, les procédés de préparation des nitrocelluloses modifiées selon l'invention s'effectueront, dans des conditions douces, à savoir :

- en opérant à une température de réaction
15 de 0 à 80 °C, de préférence, de 20 à 60°C ;
- en opérant, de préférence, en l'absence d'oxygène, pour éviter tout risque d'explosion par contact de la nitrocellulose avec un oxydant, par exemple, en opérant sous un gaz inerte tel que l'argon.

20

Les esters de cellulose de départ utilisés pour greffer des chaînes hydrocarbonées R sont des dérivés de cellulose présentant un taux d'estérification suffisant pour conférer aux dérivés
25 résultants une solubilité dans la phase organique de compositions de vernis à ongles, notamment lorsque celle-ci comprend un ou plusieurs solvants esters.

Que l'on travaille avec comme réactif de
30 base des nitrocelluloses ou des esters de cellulose tels que définis précédemment, la réaction de greffage

de groupes -Y-R tels que définis précédemment diffère selon que R est d'origine polymérique ou non.

Lorsque R est un groupe d'origine non polymérique (c'est-à-dire lorsque R répond aux définitions a), b), d) et e)), la réaction de greffage peut s'effectuer dans un solvant inerte par une réaction choisie parmi les réactions d'éthérification, estérification avec un acide carboxylique ou ses dérivés, transestérification avec un ester ou un carbonate, estérification avec un acide sulfonique ou ses dérivés, réaction avec un isocyanate, réaction avec un alcoxysilane.

Pour les parties qui suivent, dans l'exposé des méthodes de préparation des dérivés de cellulose (nitrocellulose ou ester de cellulose) modifiés selon l'invention, on utilisera les abréviations suivantes :

- Cell-OH pour le dérivé de cellulose de départ non modifié (nitrocellulose ou ester de cellulose), un seul OH, étant pris en compte, pour la clarté de l'exposé ;

R pour la chaîne hydrocarbonée à greffer sur la nitrocellulose, répondant aux définitions données précédemment.

25


Dans la partie ci-après, on va décrire différentes réactions utilisables pour le greffage de chaînes R de nature non polymérique (c'est-à-dire répondant aux définitions a), c), d) et e).

30

1) Ethérification.


Pour l'éthérification, les réactions suivantes peuvent être envisagées, réactions pour lesquelles le radical Y faisant la jonction entre les chaînes R et la nitrocellulose est une simple liaison :

- réaction avec un halogénure d'alkyle R-X (X représentant un halogène), en milieu basique (par exemple, en présence d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium) :




avec X étant un halogène choisi parmi le chlore, le brome ou l'iode.

- réaction avec un époxyde :



avec R₄ représentant une chaîne rentrant dans la constitution de la chaîne R définie précédemment, ladite chaîne R étant représentée ici par le groupe -CH₂-(CHOH)-R₄ ; des réactifs époxydes appropriés peuvent être le 1,2-époxyoctane, le 1,2-époxyneodécane, le 1,2-époxydécane, le 1,2-époxyneodécane, le 1,2-époxycyclodécane, le 1,2-époxycyclododécane, le 1,2-époxycyclohexane, le 1,2-époxy-3-phénoxypropane.

- réaction avec un aldéhyde en milieu réducteur (tel que le triéthylsilane en présence de platine) :




5

avec R_5 représentant une chaîne rentrant dans la constitution de la chaîne R, ladite chaîne R étant représentée ici par le groupe $-\text{CH}_2\text{-R}_5$.


10

Selon une variante, cette réaction peut se dérouler en deux étapes, avec pour première étape une réaction préliminaire de l'aldéhyde avec un diol, tel que le glycol, pour former un acétal cyclique :



15

Suivi d'une réaction de l'acétal cyclique avec la nitrocellulose :




20

avec R_6 représentant une chaîne entrant dans la constitution de la chaîne R, ladite chaîne R étant représentée ici par le groupe $-\text{CH}-(\text{CH}_2\text{-CH}_2\text{-OH})-\text{R}_6$.

25


- réaction avec un éther mixte $R-O-R'$ avec R' désignant un radical alkyle en C_1-C_4 , en milieu acide :



5

- réaction d'addition des $-OH$ libres de la nitrocellulose sur une double liaison, par exemple terminale, portée par le radical à greffer, en présence de $PdCl_2$ et $HgCl_2$:

10



ou



- R_7 représentant une chaîne entrant dans la constitution de la chaîne R , représentée ici par le groupe $-CH_2-CH_2-$
 R_7 et R_a et R_b représentant une chaîne entrant dans la constitution de la chaîne R , représentée ici par le groupe $-CHR_a-CH_2-R_b$.

20

D'autres réactions d'éthérification peuvent être envisagées, notamment celles mentionnées dans l'ouvrage « Advanced in Organic Chemistry », J. March, John Wiley & Son, Edition 1992.


25 2) Estérification.

A titre d'exemples pour les réactions d'estérification, on peut citer les réactions suivantes, réactions pour lesquelles Y représente un
 30 groupe de liaison CO :


- réaction avec un acide carboxylique $R-CO_2H$:



5 - réaction avec un chlorure d'acide $R-COCl$ ou transestérification par un ester $R-COOR'$, telle que :



10 - réaction avec un anhydride d'acide, par exemple :



avec R_8 , R_9 et R_{10} étant tels que $-(CHR_8)-CR_9R_{10}-CO_2H$ représente R .

15


Des réactifs d'estérification appropriés peuvent être :

l'acide octanoïque, l'acide éthyl-2-hexanoïque, l'acide nonanoïque, l'acide décanoïque, l'acide néodécanoïque, l'acide undécanoïque, l'acide dodécanoïque, l'acide isononanoïque, l'acide palmitique, l'acide octadécanoïque, l'acide béhénique et leurs dérivés chlorures d'acide, anhydride d'acide.

25 3) Transestérification avec un carbonate.

La réaction suivante avec un carbonate R'-O-CO-O-R peut être envisagée, réaction pour laquelle Y représente un groupe de liaison -CO-O-:

5



4) Estérification avec un chlorure de sulfonyle.

10

A titre d'exemples pour les réactions d'estérification avec un acide sulfonique ou un chlorure de sulfonyle, réactions pour lesquelles Y représente un groupe de liaison -SO₂-, la réaction suivante peut être envisagée :

15




5) Réaction avec un isocyanate.

20

A titre d'exemples pour les réactions de formation de liaisons carbamates, réactions pour lesquelles Y représente un groupe de liaison -CO-NH-, la réaction suivante avec un isocyanate OCN-R peut être envisagée :


25



Des réactifs isocyanates appropriés peuvent être l'isocyanate de butyle, d'isobutyle, de pentyle, d'hexyle, d'heptyle, d'octyle, de 2-éthylhexyle, de
30 nonyle, de décyle, d'undécyle, de dodécyle, de phényle.

6) Réaction avec un alcoxysilane.


A titre d'exemples pour les réactions avec
 5 un alcoxysilane, réactions pour lesquelles Y représente
 un groupe de liaison $-\text{Si}(\text{R}_{12})_2-$, la réaction suivante
 peut être envisagée :



10

avec les R_{12} identiques ou différents,
 pouvant être une chaîne hydrocarbonée linéaire,
 ramifiée ou cyclique, de 1 à 500 atomes de carbone,
 saturée ou insaturée, pouvant comporter un ou plusieurs
 15 atomes de O, N, S, Si et/ou P, de préférence de 1 à 10
 atomes de carbone, les R_{12} ayant donc la même définition
 que les R_3 définis précédemment.

Lorsque R est un groupe d'origine
 20 polymérique, la réaction de greffage peut s'effectuer
 selon le schéma suivant :



25 avec POL représentant le polymère dont la séquence
 répond à la définition de la chaîne hydrocarbonée R
 donnée précédemment, X_1 représentant une fonction portée
 par le polymère, ladite fonction étant réactive vis-à-

vis des hydroxyles de dérivé cellulosique initiale (nitrocellulose ou ester de cellulose) et Y répondant à la même définition que celle donnée précédemment et résultant de la réaction de -OH avec X_1 .

5


Au même titre que pour le greffage de chaînes hydrocarbonées de nature non polymérique, les fonctions réactives X_1 vis-à-vis des fonctions hydroxyles libres du dérivé cellulosique initial, 10 peuvent être choisies parmi les fonctions époxyde, aldéhyde, acétal, halogène (chlore, brome, iode), éthylénique, acide carboxylique ou dérivé (chlorure, anhydride, ester d'alkyle en C_1-C_4), carbonate, acide sulfonique ou chlorure de sulfonyle, isocyanate, 15 monoalcoxysilane.

Toutefois, compte tenu des dangers de la manipulation de la nitrocellulose mentionnée ci-dessus, les fonctions réactives X_1 des polymères 20 hydrocarbonées, engagées dans la réaction de greffage, sont de préférence, choisies parmi les fonctions chlorure d'acide carboxylique, anhydride d'acide carboxylique, acide carboxylique (en présence d'un réactif de couplage du type DCCI), monoisocyanate, 25 monoalcoxysilane, monoépoxyde, halogène (Cl, Br, I), monoéther d'alkyle C_1-C_4 , double liaison vinylique.

Les polymères POL- X_1 de départ nécessitent d'être synthétisés, mis à part ceux pour lesquels X_1 est une double liaison réactive type vinylique, dont de nombreux sont disponibles dans le commerce. Les 30 polymères POL- X_1 peuvent être synthétisés par exemple à


partir d'un polymère comportant une fonction réactive
différente de X_1 que l'on transforme par des réactions
classiques en X_1 appropriée.

5 A titre d'exemples, on peut citer la
réaction suivante :



10 Selon une deuxième réalisation, la réaction
de greffage peut consister, dans un premier temps, à
transformer tout ou partie des fonctions hydroxyles du
dérivé cellulosique de départ (nitrocellulose ou ester
de cellulose) en fonctions réactives, puis, dans un
deuxième temps, à faire réagir lesdites fonctions
15 réactives avec les extrémités réactives adéquates de
polymères comportant ladite chaîne hydrocarbonée R.

A titre d'exemples, on peut citer la
réaction suivante :



La réaction Cell-OCOCH₂CH₂-CO₂H avec Cell-OH peut avoir lieu mais on se met dans des conditions, où cette réaction est minimisée (on évite la

5 réticulation).

Selon l'invention, les greffons polymères peuvent être :

- des polyoléfines (homo- ou copolymères),
- 10 de préférence, semi-cristallins ;
- des polydiènes, de préférence hydrogénés ;
- des polycondensats tels que :
- 15 - des polyesters semi-cristallins aliphatiques comme la polycaprolactone ou aromatiques comme le polytéréphtalate d'éthylène glycol, le polytéréphtalate de butylène glycol ;
- des polyamides ;
- 20 - des polyuréthanes, des polyurées, des copolymères (urée/uréthane) ;
- des polyorganosiloxanes.

A titre d'exemples de polyoléfines, on peut citer les polymères obtenus par homopolymérisation ou copolymérisation des monomères choisis parmi :

- les α -oléfines, par exemple en C_2 à C_{20} ,
5 en particulier les copolymères d' α -oléfines, dont les monomères donnent des homopolymères cristallins ; et des homopolymères ou copolymères d' α -oléfines ramifiées. Citons en particulier l'homopolymère d'isobutylène et les copolymères entre éthylène (ou
10 propylène) et d' α -oléfines plus longues telles que le butène, l'hexène, l'octène, le décène, le dodécène. Pour ces α -oléfines, on peut également citer leurs copolymères non cristallins avec les cyclooléfines, en particulier, les copolymères entre éthylène (ou
15 propylène) et norbornène ou les dérivés du norbornène ;
- les diènes, par exemple, en C_4 à C_{20} , tels que le butadiène, l'isoprène, l'hexadiène, ...etc donnant des copolymères avec d'autres monomères vinyliques tel
20 que les α -oléfines mentionnées ci-dessus, et en plus avec le styrène ou styrènes substitués.

Comme indiqué précédemment, les chaînes polyoléfines ou polydiènes peuvent porter des groupes pouvant établir des interactions hydrogènes, en
25 particulier, si les greffons polyoléfines ne sont pas cristallisables. Ces groupes pouvant établir des liaisons hydrogènes sont introduits dans les greffons par copolymérisation avec des monomères adéquats en particulier avec des monomères porteurs de groupes -
30 CO_2H tels que l'acide (méth)acrylique, l'acide

crotonique, l'anhydride ou l'acide maléique, l'anhydride ou l'acide itaconique.

A titre d'exemples de polyesters
5 semicristallins, on peut citer les polyesters semicristallins tels que ceux issus de la polyestérification entre les diols et diacides tels que l'éthylène glycol, le propylène glycol, le diéthylène glycol, le néopentyl glycol, le 1,4-butanediol, le
10 furanne diméthanol, le cyclohexane diméthanol, le glycérol, le triméthylolpropane, le pentaérythritol et leurs mélanges, avec des acides polycarboxyliques, en particulier des acides carboxyliques et leurs dérivés esters en C₁-C₄, par exemple, l'acide succinique,
15 glutarique et adipique ou leurs esters de diméthyle, l'anhydride phtalique ou le téréphtalate de diméthyle ou avec des lactones, par exemple la caprolactone ; ou avec des dimères cycliques tels que les polylactides ou les polyglycolides ;
20 - les polyesteramides obtenus par inclusion d'aminoalcools tels que l'éthanolamine dans des mélanges de polyestérification.

A titre d'exemples de polyamides, on peut
25 citer les polyamides obtenus par condensation entre un diacide carboxylique (ou dérivé ester en C₁-C₄) aliphatique, cycloaliphatique ou aromatique en C₃-C₅₀ et une diamine en C₂-C₅₀ aliphatique, linéaire ou ramifiée, cycloaliphatique ou aromatique, les diacides pouvant
30 être choisis parmi les diacides mentionnés ci-dessus, avec en plus les acides gras dimères (provenant de la

condensation entre deux molécules de mono acides gras insaturés), les diamines pouvant être choisis parmi l'éthylènediamine, le 1,2-diaminopropane, le 1,3-diaminopropane, le 1,4-diaminobutane, le 1,2-diamino-2-méthylpropane, le 1,6-diaminohexane, le 1,10-diaminodécane, l'isophoronediamine, l'adamantanediamine, la 2,6-diaminopyridine ;

A titre d'exemples de polyuréthannes et de polyurées, on peut citer les polyuréthannes, polyurées et polyurées-uréthannes obtenus par polyaddition entre des diisocyanates aliphatiques, cycloaliphatiques et/ou aromatiques de C_4 - C_{100} , de préférence C_4 - C_{30} tels que l'hexaméthylène diisocyanate, l'isophorone diisocyanate, le toluène diisocyanate, le diphénylméthane diisocyanate et des diols tels que définis ci-dessus, ou des diamines telles que définies ci-dessus, ou des mélanges diols/diamines.

En ce qui concerne les polycondensats à extrémité réactive X_1 , leur préparation, notamment en ce qui concerne les polyesters et les polyamides, ne nécessite pas d'aménagement particulier pour l'introduction du groupe réactif, dans la mesure où celui-ci existe déjà en extrémité de chaîne.


Par exemple, un polyester comporte, en général, en fin de préparation une extrémité $-CO_2H$ réactive et une extrémité $-OH$. Il est à noter que cette extrémité $-OH$ sera, de préférence, bloquée par un groupe inerte dépourvu d'hydrogène labile, afin de ne pas gêner la réaction de greffage sur le dérivé cellulosique de départ (nitrocellulose ou ester de cellulose).

Les mêmes remarques sont applicables pour un polyamide, qui présente une extrémité $\text{-CO}_2\text{H}$ réactive et une extrémité -NH_2 à protéger par un groupe inerte vis-à-vis de la réaction de greffage avec le dérivé
5 cellulosique de départ.

On peut introduire, également un groupe réactif X_1 au niveau du polycondensat, par introduction dans le milieu réactionnel, en cours de
10 polycondensation, d'un réactif porteur du groupe X_1 , qui doit être inerte vis-à-vis du type de polycondensation choisi ou inerte dans les conditions expérimentales de la polycondensation, et d'un seul groupe apte à participer à la polycondensation. Ce
15 réactif est donc monofonctionnel vis-à-vis de la polycondensation et sert donc de limiteur de chaîne.

Ce réactif monofonctionnel vis-à-vis de la polycondensation et porteur d'un groupe réactif vis-à-vis des fonctions hydroxyles du dérivé cellulosique de
20 départ, est, de préférence, introduit au cours de la polycondensation, pour que les chaînes du polymère ne soient terminées que par un seul groupe réactif X_1 .

En ce qui concerne le greffage de chaînes
25 polyorganosiloxanes, on peut utiliser un polymère à extrémité réactive, dont le squelette est un polyorganosiloxane. De tels polymères peuvent être des polymères commerciaux tels que les polydiméthylsiloxanes commercialisés par la société
30 Shin-Etsu, lesdits polymères comprenant un enchaînement de motifs :



et une seule extrémité réactive du type -OH, époxyde ou éthylénique.

5

L'invention va maintenant être décrite en référence aux exemples suivants donnés à titre illustratif et non limitatif.

10 DESCRIPTION DETAILLÉE DE MODES DE REALISATION PARTICULIERS

Les exemples suivants illustrent la préparation de dérivés de cellulose, selon la présente invention, ainsi que des exemples de formulation, 15 comprenant de tels dérivés de cellulose.

EXEMPLE 1.

Cet exemple expose la préparation d'un 20 acétobutyrate de cellulose à groupes latéraux carbamate d'octadécyle.

Les réactifs utilisés sont les suivants :

- 100 g d'acétobutyrate de cellulose CAB 553-0,4 d'EASTMAN comportant 4,8 % en poids d'hydroxyles 25 livres ;
- 10,4 g de monoisocyanate d'octadécyle ;
- 1000 g d'acétate d'éthyle ;
- 1g de 2-éthylhexanoate d'étain.

Le mode opératoire est le suivant :

Dans un réacteur muni d'une agitation centrale, d'un thermomètre, d'un réfrigérant, d'un système de barbotage d'azote et d'une ampoule à addition, on verse 900 g d'acétate d'éthyle puis, par petites portions, 100 g d'acétobutyrate de cellulose CAB 553-0,4 d'EASTMAN. On ajoute ensuite sous agitation et sous ébullition de l'acétate d'éthyle puis on ramène le milieu réactionnel à une température de 25°C, une fois que tout l'acétobutyrate de cellulose est dissout. On introduit alors dans l'ampoule l'isocyanate d'octadécyle préalablement dissous dans 100 g d'acétate d'éthyle et on ajoute le catalyseur 2-éthylhexanoate d'étain à la solution de polymère. Ensuite, en maintenant l'agitation avec barbotage d'azote, à température ambiante, la solution d'isocyanate est ajoutée goutte à goutte dans le réacteur. On chauffe ensuite le mélange à 55°C sous agitation et barbotage d'azote. On maintient ces conditions pendant 8 heures.

On ramène ensuite la solution obtenue à température ambiante. On purifie par précipitation de la solution dans 10 mL d'heptane. On sèche le précipité formé sous vide. On obtient ainsi 105g d'acétobutyrate de cellulose à groupes latéraux carbamate d'octadécyle.

EXEMPLE 2.

On prépare un vernis à ongles colorés ayant la composition suivante :

- Dérivé de cellulose de l'exemple 1: 3 g
- Plastifiant: 7 g
- Alcool isopropylique: 5 g
- 5 - Polymères filmogènes: 28 g
- Pigments: 1 g
- Acétate d'éthyle/acétate de butyle: qsp 100 g

Les polymères filmogènes sont constitués d'un mélange de nitrocellulose et de co-résines.

- 10 Après application de la composition de vernis à ongles et après séchage, on obtient un film lisse, homogène et brillant.

REVENDICATIONS

- 1.Utilisation en tant qu'agent épaississant de la phase organique d'une composition de vernis à ongles de dérivés cellulosiques choisis parmi les
- 5 nitrocelluloses, les esters de cellulose, lesdits dérivés comportant des fonctions hydroxyles libres remplacées, en tout ou partie, par des radicaux de formule -OYR, dans laquelle :
- R représente un groupe choisi parmi :
- 10 a) les groupes hydrocarbonés à chaînes linéaires ou ramifiées, saturés ou insaturés, ou cycliques, saturés ou insaturés,
- lesdits groupes pouvant comporter dans leurs chaînes un ou plusieurs groupes aromatiques et/ou un ou plusieurs
- 15 hétéroatomes choisis parmi O, N, P, Si, S ;
- b) les groupes fluoro- ou perfluoroalkyles ;
 - c) les groupes de nature polymérique choisis parmi les polyoléfines, les polydiènes, les polycondensats ;
 - d) les groupes organosiloxanes ou polyorganosiloxanes ;
- 20 e) les groupes mésogènes
- lesdits groupes répondant à la définition a), b), c), d) ou e) pouvant comporter au moins un groupement apte à établir une liaison hydrogène,
- Y représente une liaison simple ou un groupe de
- 25 liaison divalent.

2. Utilisation selon la revendication 1, dans laquelle la phase organique de la composition de vernis à ongles comprend au moins un solvant ester.

3. Utilisation selon la revendication 1 ou 2, dans laquelle le groupe de liaison divalent Y est choisi parmi les groupes $-(C=O)-$, $-(C=O)O-$, $-SO_2-$, $-CO-NH-$ ou $-CO-NR'-$, $-Si(R_3)_2-$, les R_3 identiques ou
5 différents, étant un groupe hydrocarboné linéaire ou ramifiée, comportant de 1 à 500 atomes de carbone, ou cyclique comportant de 3 à 500 atomes de carbone, ledit groupe étant saturé ou insaturé et pouvant comporter un ou plusieurs atomes de O, N, S, Si et/ou P et R'
10 désignant un radical alkyle comportant de 1 à 4 atomes de carbone.


4. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans laquelle le groupe R,
15 lorsqu'il répond à la définition a), est un groupe alkyle linéaire ou ramifié comportant de 1 à 50 atomes de carbone, de préférence de 8 à 50 atomes de carbone.

5. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans laquelle le groupe R,
20 lorsqu'il répond à la définition b), est un groupe fluoro- ou perfluoroalkyle comportant de 6 à 50 atomes de carbone.

25 6. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans laquelle le groupe R, lorsqu'il représente une polyoléfine selon la définition c), est une polyoléfine choisie parmi les polyéthylènes, les copolymères (éthylène/propylène),
30 les copolymères (éthylène/butène), les copolymères (éthylène/héxène), les copolymères (éthylène/octène).

7. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans laquelle le groupe R, lorsqu'il représente un polycondensat selon la définition c), est choisi parmi des polyesters, des polyamides, des polyesteramides, des polyuréthannes, des polycarbonates, des polyurées, des copolymères (urée/uréthane), des polyéthers.

8. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans laquelle, lorsque R est un groupe répondant à la définition d), il répond à la formule suivante :




dans laquelle :

les Ra, Rb et Rc, identiques ou différents représentent une chaîne alkyle linéaire ou ramifiée, comportant de 1 à 20 atomes de carbone, un phényle ou une chaîne perfluoroalkyle comportant de 3 à 20 atomes de carbone et p étant un entier allant de 0 à 500.

9. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans laquelle, lorsque R est un groupe répondant à la définition e), il est choisi parmi les groupes alkylaryles, alkylcycloalkyles, alcoxyaryles, alcoxycycloalkyles.

10. Utilisation selon la revendication 9, dans laquelle R est choisi parmi les groupes de formules suivantes :



avec q étant un entier allant de 1 à 10.

11. Utilisation selon l'une quelconque des
 5 revendications 1 à 3, dans laquelle, lorsque R est un
 groupe répondant à la définition e), il est représenté
 par la formule suivante :

-E-F-E-G,

dans laquelle :

- 10 - les E, identiques ou différents, sont des groupes
 divalents aromatiques ;
 - F est un groupe divalent insaturé et non cyclique ou
 une liaison simple ;
 -G représente un groupe terminal de formules suivantes:


15

-O-Ru, -CO-Ru, -CN, -COOH, $-(CH_2)_q$ -Ru

avec Ru représentant un groupe alkyle linéaire ou
 ramifié comportant de 1 à 10 atomes de carbone et q
 répondant à la définition donnée à la revendication 10.

20

12. Utilisation selon la revendication 11,
 dans laquelle R est choisi parmi les groupes de
 formules suivantes :




avec Ru répondant à la définition de la revendication 11 et q répondant à la définition de la revendication 10.

5

13. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans laquelle, lorsque R est un groupe répondant à la définition e), il représente un groupe dérivé de l'acide parahydroxybenzoïque répondant à l'une des formules suivantes :


10




avec q répondant à la définition donnée, à la revendication 10.

14. Utilisation selon l'une quelconque des revendications 1 à 13, dans laquelle le groupement apte à établir une liaison hydrogène est choisi parmi les groupes de formules suivantes :


- 5 - hydroxyle $-OH$;
 - acide carboxylique $-COOH$;
 - amino $-NR_1R_2$ avec R_1 et R_2 , identiques ou différents ;
 - pyridino de formule :




- 10 - pyrimidino de formule :



- oxazolino répondant à l'une des formules suivantes :



- 15 - amido de formules $-NH-CO-R'$ ou $-CO-NH-R_1$;
 - pyrrolidono répondant à l'une des formules suivantes :



- 20 - carbamoyl de formules $-O-CO-NH-R'$ ou $-NH-CO-O-R'$;

- thiocarbamoyl de formules $-O-CS-NHR_1$ ou $-NH-CS-O-R'$;
- carbonato $-O-CO-O-R'$;
- uréyl $-NR_1-CO-N(R_1)_2$, les R_1 étant identiques ou différents ;
- 5 - thiouréyl $-NR_1-CS-N(R_1)_2$, les R_1 étant identiques ou différents ;
- oxamido $-NR_1-CO-CO-N(R_1)_2$ avec les R_1 identiques ou différents ;
- guanidino $-NH-C(=NH)-N(R_1)_2$ avec les R_1 identiques ou
- 10 différents ;
- biguanidino $-NH-C(=NH)-NH-C(=NH)-N(R_1)_2$ avec les R_1 identiques ou différents ;
- sulfonamido $-NR_1-S(=O)_2-R'$,
avec R_1 et R_2 représentant H ou un groupe alkyle
- 15 comprenant de 1 à 4 atomes de carbone, R' représentant un radical alkyle comprenant de 1 à 4 atomes de carbone.

15. Composition de vernis à ongles
- 20 comprenant une phase organique à base d'au moins un solvant organique et comprenant au moins un dérivé cellulosique comprenant des fonctions hydroxyles remplacées en tout ou partie par des radicaux de formule $-OYR$, dans laquelle :
- 25 - R représente un groupe choisi parmi :
- a) les groupes hydrocarbonés à chaînes linéaires ou ramifiées, saturés ou insaturés, ou cycliques, saturés ou insaturés,
 - lesdits groupes pouvant comporter dans leurs chaînes un
 - 30 ou plusieurs groupes aromatiques, et/ou un ou plusieurs hétéroatomes choisis parmi O, N, P, Si, S ;

- b) les groupes fluoro- ou perfluoroalkyles ;
c) les groupes de nature polymérique choisis parmi les polyoléfines, les polydiènes, les polycondensats ;
d) les groupes organosiloxanes ou polyorganosiloxanes ;
5 e) les groupes mésogènes;
lesdits groupes répondant à la définition a), b), c),
d) ou e) pouvant comporter au moins un groupement apte à établir une liaison hydrogène,
- Y représente une liaison simple ou un groupe de
10 liaison divalent,
ledit dérivé cellulosique étant un ester de cellulose lorsque R répond à la définition a), c) et d), un ester de cellulose ou une nitrocellulose lorsque R répond à la définition b), e).

15

16. Composition selon la revendication 15, dans laquelle le ou les dérivés de cellulose représente(nt) de 0,1 à 60%, de préférence de 0,5 à 40% et mieux encore de 1 à 30% en poids par rapport au
20 poids total de la composition de vernis à ongles.

17. Composition selon la revendication 15 ou la revendication 16, dans laquelle la phase organique de la composition de vernis à ongles comprend
25 au moins un solvant ester.

18. Composition selon la revendication 17, pour laquelle le solvant ester est un ester comprenant de 3 à 8 atomes de carbone.

30

19. Composition selon l'une quelconque des revendications 15 à 18, dans laquelle le ou les solvants organiques sont présents à une teneur de 20 à 90%, de préférence de 30 à 80% et mieux encore de 40 à 70% en poids par rapport au poids total de la composition.

20. Composition selon l'une quelconque des revendications 15 à 19, dans laquelle le groupe de liaison divalent Y est choisi parmi les groupes - (C=O)-, -(C=O)O-, -SO₂-, -CO-NH- ou -CO-NR'-, -Si(R₃)₂-, les R₃ identiques ou différents, étant un groupe hydrocarboné linéaire ou ramifiée, comportant de 1 à 500 atomes de carbone, ou cyclique comportant de 3 à 500 atomes de carbone, ledit groupe étant saturé ou insaturé et pouvant comporter un ou plusieurs atomes de O, N, S, Si et/ou P et R' désignant un radical alkyle comportant de 1 à 4 atomes de carbone.

21. Composition selon l'une quelconque des revendications 15 à 20, dans laquelle le groupe R, lorsqu'il répond à la définition a), est un groupe alkyle linéaire ou ramifié comportant de 1 à 50 atomes de carbone, de préférence de 8 à 50 atomes de carbone.

22. Composition selon l'une quelconque des revendications 15 à 20, dans laquelle le groupe R, lorsqu'il répond à la définition b), est un groupe fluoro- ou perfluoroalkyle comportant de 6 à 50 atomes de carbone.

23. Composition selon l'une quelconque des revendications 15 à 20, dans laquelle le groupe R, lorsqu'il représente une polyoléfine selon la définition c), est une polyoléfine choisie parmi les
 5 polyéthylènes, les copolymères (éthylène/propylène), les copolymères (éthylène/butène), les copolymères (éthylène/héxène), les copolymères (éthylène/octène).

24. Composition selon l'une quelconque des revendications 15 à 20, dans laquelle le groupe R, lorsqu'il représente un polycondensat selon la définition c), est choisi parmi des polyesters, des polyamides, des polyesteramides, des polyuréthanes, des polycarbonates, des polyurées, des copolymères
 10 (urée/uréthane), des polyéthers.

25. Composition selon l'une quelconque des revendications 15 à 20, dans laquelle, lorsque R est un groupe répondant à la définition d), il répond à la
 20 formule suivante :


$$-[\text{Si}(\text{Ra}, \text{Rb})-\text{O}]_p-\text{Si}(\text{Ra}, \text{Rb}, \text{Rc})$$

 dans laquelle :
 les Ra, Rb et Rc, identiques ou différents représentent une chaîne alkyle linéaire ou ramifiée, comportant de 1
 25 à 20 atomes de carbone, un phényle ou une chaîne perfluoroalkyle comportant de 3 à 20 atomes de carbone et p étant un entier allant de 0 à 500.

26. Composition selon l'une quelconque des revendications 15 à 20, dans laquelle, lorsque R est un
 30 groupe répondant à la définition e), il est choisi

parmi les groupes alkylaryles, alkylcycloalkyles, alcoxyaryles, alcoxycycloalkyles.

27. Composition selon la revendication 26,
5 dans laquelle R est choisi parmi les groupes de formules suivantes :



avec q étant un entier allant de 1 à 10.

10

28. Composition selon l'une quelconque des revendications 15 à 20, dans laquelle, lorsque R est un groupe répondant à la définition e), il est représenté par la formule suivante :

15 -E-F-E-G,


dans laquelle :

- les E, identiques ou différents, sont des groupes divalents aromatiques ;
- F est un groupe divalent insaturé et non cyclique ou
- 20 une liaison simple ;
- G représente un groupe terminal de formules suivantes:

-O-Ru, -CO-Ru, -CN, -COOH, $-(CH_2)_q$ -Ru

avec Ru représentant un groupe alkyle linéaire ou ramifié comportant de 1 à 10 atomes de carbone et q répondant à la définition donnée à la revendication 27.


- 5 29. Composition selon la revendication 28, dans laquelle R est choisi parmi les groupes de formules suivantes :



10


avec Ru répondant à la définition donnée à la revendication 28 et q répondant à la définition donnée à de la revendication 27.

- 15 30. Composition selon l'une quelconque des revendications 15 à 20, dans laquelle, lorsque R est un groupe répondant à la définition e), il représente un groupe dérivé de l'acide parahydroxybenzoïque répondant à l'une des formules suivantes :




avec q répondant à la définition donnée à la revendication 27.


- 5 31. Composition selon l'une quelconque des revendications 15 à 30, dans laquelle le groupement apte à établir une liaison hydrogène est choisi parmi les groupes de formules suivantes :
- hydroxyle $-\text{OH}$;
 - 10 - acide carboxylique $-\text{COOH}$;
 - amino $-\text{NR}_1\text{R}_2$ avec R_1 et R_2 , identiques ou différents ;
 - pyridino de formule :




- pyrimidino de formule :



- 15 - oxazolino répondant à l'une des formules suivantes :



- amido de formules -NH-CO-R' ou -CO-NH-R_1 ;
 - pyrrolidono répondant à l'une des formules
 5 suivantes :



- carbamoyl de formules -O-CO-NH-R' ou -NH-CO-O-R' ;
 - thiocarbamoyl de formules -O-CS-NHR_1 ou -NH-CS-O-R' ;
 10 - carbonato -O-CO-O-R' ;
 - uréyl $\text{-NR}_1\text{-CO-N(R}_1)_2$, les R_1 étant identiques ou différents ;
 - thiouréyl $\text{-NR}_1\text{-CS-N(R}_1)_2$, les R_1 étant identiques ou différents ;
 15 - oxamido $\text{-NR}_1\text{-CO-CO-N(R}_1)_2$ avec les R_1 identiques ou différents ;
 - guanidino $\text{-NH-C(=NH)-N(R}_1)_2$ avec les R_1 identiques ou différents ;
 - biguanidino $\text{-NH-C(=NH)-NH-C(=NH)-N(R}_1)_2$ avec les R_1
 20 identiques ou différents ;
 - sulfonamido $\text{-NR}_1\text{-S(=O)}_2\text{-R'}$,
 avec R_1 et R_2 représentant H ou un groupe alkyle
 comprenant de 1 à 4 atomes de carbone, R' représentant

un radical alkyle comprenant de 1 à 4 atomes de carbone.

32. Composition selon l'une quelconque des
5 revendications 15 à 31, comprenant, en outre, un ou
plusieurs additifs choisis parmi les agents filmogènes,
les agents plastifiants, les matières colorantes telles
que les pigments, les nacres, les paillettes, les
agents épaississants autres que les dérivés
10 cellulosiques tels que définis dans les revendications
15 à 31, les agents d'étalement, les agents mouillants,
les agents dispersants, les anti-mousses, les
conservateurs, les filtres UV, les actifs, les
tensioactifs, les cires, les agents hydratants, les
15 parfums, les neutralisants, les stabilisants, les
antioxydants.

ABRÉGÉ DESCRIPTIF

L'invention a trait à l'utilisation de certains dérivés cellulosiques particuliers choisis parmi les esters de cellulose et les nitrocelluloses en
5 tant qu'agents épaississants de la phase organique d'une composition de vernis à ongles, notamment lorsque ladite phase organique comprenant au moins un solvant ester.